

INFORMACIÓN TÉCNICA

Avery Dennison® Metallized Vinyl Films -Metallized Gold / Silver Films -Brushed Gold / Silver Films

Emitido: 10/2022

Introducción

Las Avery Dennison® Metallized Vinilo Films son películas de vinilo metalizado con tratamiento top y una capa autoadhesiva permanente destinada a crear un aspecto de cromo o dorado cepillado, o bien un acabado de película en oro y plata brillante.

Conversión

Las Avery Dennison® Metallized Vinilo Films ofrecen excelentes propiedades de corte y pelado en una gran variedad de equipos de rotulación computerizada, en todos los tamaños corrientes. Las Avery Dennison® Metallized Vinilo Films pueden imprimirse por transferencia térmica, serigrafía o impresión digital, no obstante esta última no está garantizada ya que los productos, por su naturaleza, no permiten determinar perfiles. Los ajustes de configuración pueden variar según la impresora o el sistema de tinta.



Frontal

Película de vinilo metalizado de 65 micras



Adhesivo

permanente, con base acrílica



Papel dorsal

papel kraft blanco estucado por una cara, de 125 g/m²



Durabilidad

5 años



Almacenamiento

1 año

Usos recomendados

Generalmente, las películas Avery Dennison® Metallized pueden utilizarse para aplicaciones de rotulación y decoración sobre superficies planas y ligeramente curvas.

- » Gráficos para vehículos.
- » Letras y números funcionales.
- » Rotulación en tiendas.
- » Decoración en general.

Características

- » Excelentes resultados sobre superficies planas y ligeramente curvas.
- » Excelente planitud y estabilidad durante el corte y pelado.
- » Duración y comportamiento al exterior de tipo medio.
- » Excelente estabilidad dimensional durante su uso y aplicación.

Propiedades físicas

Características	Método de ensayo ¹	Resultados
Calibre, film frontal	ISO 534	65 micron
Calibre, material frontal + adhesivo	ISO 534	90 micras
Estabilidad dimensional	FINAT FTM 14	0,25 mm máx
Inflamabilidad		Autoextinguible
Vida en almacén	Almacenado a 22 °C/50-55 % RH	1 año
Duración ²	Exposición vertical	5 años
Adhesión inicial	FINAT FTM-1, acero inox.	450 N/m
Adhesión final	FINAT FTM-1, acero inox.	540 N/m

Límites de temperatura

Temperatura de aplicación	Mínimo: +16° C
Límites de temperatura	-20° hasta + 75°C

Resistencia química

Resistencia a la humedad	200 horas de exposición	Sin efecto
Resistencia a la corrosión	120 horas de exposición a la corrosión	No contribuye
Resistencia al agua	48 horas de inmersión	Sin efecto

Importante

La información de las características químicas y físicas, así como de los valores en el presente documento se basan en pruebas que creemos que son fiables y que no constituyen una garantía. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de ese material para cada uso específico.

Todos los datos técnicos aquí facilitados podrán ser modificados sin previo aviso. En caso de ambigüedades o diferencias entre la versión en inglés y las versiones en otros idiomas del presente documento, prevalecerá y regirá la versión en inglés.

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».

© 2022 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison.